

**ALMA<sup>®</sup>**

**RIVESTIMENTI MATERIALS REVÊTEMENTS**

# Categoria PE

category PE / categorie PE

PELLE MIAMI  Antifiamma / Flame retardant / Résistant au feu



## CATEGORIA PE category PE / categorie PE

### Pelle Miami

COMPOSIZIONE / Composition / Composition

PIGMENTATO, TINTURA ALL'ANILINA  
PASSANTE / Pigmented, dyeing aniline /  
Pigmenté, teinture coloration à l'aniline.

PELLE BOVINA DI ORIGINE EUROPEA /  
European bovine origin. / Cuir bovin d'origine  
européenne.

RESISTENZA ALL' ABRASIONE / Abrasion  
Martindale / Résistance à l'abrasion (Martindale)  
50.000 cicli / cycles / cycles

TAGLIA MEDIA / average size / Taille moyenne  
5,0 m<sup>2</sup>

SPESSORE / Thickness / Poids  
1,0-1,2 mm

NORMATIVE / Certification / Certification UNI  
EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2

Conforme / No ignition

BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1) Conforme /  
No ignition

California TB 117:2013 Conforme / Complies FTP  
CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16)) Conforme /  
Complies

L'articolo è prodotto nel rispetto della normativa  
REACH. / The leather is processed in compliance with  
REACH regulations. / L'article est produit suivant la  
réglementation REACH.

TEST SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOR

FASTNESS / TESTS DE SOLIDITE DE LA COULEUR  
Solidità colore allo strofinio a secco UNI EN ISO 11640  
Scala dei grigi 1000 Cicli  $\geq 4$ .

Dry rub fastness Grey Scale 1000 Cycles. Solidité des  
couleurs au frottement à sec échelle de gris 1000 cycles.

Solidità colore allo strofinio a umido UNI EN ISO  
11640 Scala dei grigi 250 Cicli  $\geq 4$ .

Wet rub fastness Grey Scale 250 Cycles. Solidité des  
couleurs au frottement humide échelle de gris 250  
cycles.

Solidità colore allo strofinio con sudore alcalino UNI  
EN ISO 11640 Scala dei grigi 80 Cicli  $\geq 4$ .

Alkaline perspiration rub fastness Grey Scale 80 Cycles.  
Solidité des couleurs au frottement avec la sueur alcaline  
échelle de gris 80 cycles.

Solidità del colore alla luce artificiale UNI EN ISO 105-  
B02 Scala dei blu  $\geq 6$ .

Light fastness Blue Scale.

Solidité des couleurs à la lumière artificielle échelle de  
bleu.

Solidità del colore alla goccia d'acqua UNI EN ISO  
15700 Scala dei grigi  $\geq 3$ .

Colour fastness to water spotting Grey Scale. Solidité des  
couleurs aux gouttes d'eau échelle de gris.

TEST FISICI / physical characteristics/ Tests physiques  
Resistenza alla flessione UNI EN ISO 5402 20.000 Cicli  
Nessuna rottura.

Flexing endurance 20.000 Cycles No cracks. Résistance  
à la flexion 20.000 cycles pas de rupture.

Resistenza allo strappo UNI EN ISO 3377-1

$N \geq 20$  / Tear resistance/ Résistance au déchirement.

Adesione della rifinitura UNI EN ISO 11644 N/10mm  
 $\geq 4$  / Adhesion of finishing / Adhérence de la finition.

PULIZIA / Cleaning / Nettoyage

Per la pulizia ordinaria spolverare il  
rivestimento in pelle con un panno bianco  
pulito, asciutto non abrasivo. Per lo sporco  
secco spazzolare con delicatezza utilizzando  
una spazzola con setole morbide. Evitare il  
contatto con solventi, smalti, vernici, colle. In  
caso di versamento accidentale di sostanze  
oleose o bevande, rimuovere delicatamente  
la macchia dalla superficie con carta  
assorbente, evitando di fare pressione in  
modo che lo sporco non penetri nei pori della  
pelle. Successivamente con un panno pulito,  
imbevuto di una soluzione di sapone neutro  
molto diluito, strofinare delicatamente la  
macchia. Asciugare immediatamente la  
zona con un panno asciutto. Non asciugare la  
pelle alla luce del sole o con l'asciugacapelli.  
Prima di utilizzare qualunque prodotto  
di pulizia verificarne l'effetto su una zona  
nascosta.

For ordinary cleaning, dust the coating  
leather with a clean, dry, white non-abrasive  
cloth. For dry dirt stains carefully using a brush  
with soft bristles. Avoid contact with solvents,  
nail-polish, paints and glues. In case of  
accidental contact with oils or liquids, gently  
remove the spot from the surface with an  
absorbent paper, avoid pressure that would  
make the liquid penetrate into the leather  
pores. Then with a clean cloth and a diluted  
solution of water and soap, gently rub the spot. Dry  
immediately with a cloth. Do not dry the leather in  
sunlight or by using a hairdryer.

Before using any cleaning products, verify the  
effect on a hidden area. Pour le nettoyage ordinaire  
dépoussiérer le revêtement en cuir avec un chiffon blanc  
propre, sec non abrasif. Pour la saleté sèche, brosser avec  
délicatesse à l'aide d'une brosse à poils doux. Éviter le  
contact avec solvants, vernis, peintures, colles. En cas de  
déversement accidentel de  
substances huileuses ou de boissons, enlever  
doucement la tache de la surface avec un  
papier absorbant, en évitant toute pression  
afin que la saleté ne pénètre pas dans les pores de la  
peau. Ensuite, avec un chiffon propre, imbibé d'une  
solution de savon neutre très dilué, frotter doucement la  
tache. Essayez immédiatement la zone avec un chiffon  
sec. Ne pas sécher la peau au soleil ou avec sèche-  
cheveux. Avant d'utiliser tout produit de nettoyage  
vérifier son effet sur une zone cachée.

Antifiamma / Flame retardant / Résistant au feu